

# DELO DUALBOND® OB786

## modifiziertes Epoxidharz | 1K | UV- / wärmehärtend

frei von Lösungsmitteln | niedrigtemperaturhärtend, niedriger CTE, feuchtigkeitsbeständig, dualhärtend, lichtfixierbar, ausgasungsarm, gefüllt, geringe Quellung, reproduzierbarer und geringer Schrumpf, schnell fixierbar

### Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- halogenfrei nach IEC 61249-2-21
- ausgasungsarm nach ASTM E 595-93 (auch als NASA-Ausgasungs-Test bekannt)
- konform mit den Grenzwerten für den VOC-Gehalt in Klebstoffen gemäß GB33372-2020

### Funktion

- Elektronikklebstoff

### Typischer Einsatzbereich

- -40 - 180 °C
- Active Alignment bei Kameramodulen
- schnelle Bauteilfixierung

### Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, UVA

Typische Lichtfixierzeit

*Intensität 1000 mW/cm<sup>2</sup>  
LED 365 nm* 3 - 10 s

Typische Aushärtungszeit

*bei +80 °C  
im Umluftofen* 50 min

*bei +90 °C  
im Umluftofen* 50 min

*bei +100 °C  
im Umluftofen* 20 min

*bei +130 °C  
im Umluftofen* 10 min

### Verarbeitung

Typischer Klebstoffauftrag Nadeldosierung

Konditionierungszeit (typisch)

bei Kühlagerung in Gebinden bis 50 ml	1	h
bei Kühlagerung in Gebinden bis 170 ml	2	h

Verarbeitungszeit

bei Normklima +23 °C / 50 % r. F.	72	h
-----------------------------------	----	---

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

bei -45 °C bis -15 °C	6	Monat(e)
-----------------------	---	----------

**Technische Eigenschaften**

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	gelb
Transparenz ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	transluzent
Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke	gelb
Transparenz ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke	transluzent
Füllstoffpartikelart	Mineralien

**Kennwerte**

Dichte DELO-Norm 13   flüssig	1,6	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität flüssig   Rheometer   Scherrate: 10 1/s   Spalt: 500 µm	32000	mPa·s
Thixotropieindex flüssig   Rheometer   Spalt: 500 µm	7	
Maximal durchhärtbare Schichtdicke DELO-Norm 20   <b>weißes Substrat</b>   365 nm   150 mW/cm <sup>2</sup>   60 s	0,76	mm
Druckscherfestigkeit DELO-Norm 5   <b>Al, eloxiert</b>   <b>Al, eloxiert</b>   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h	41	MPa
Druckscherfestigkeit DELO-Norm 5   <b>FR4</b>   <b>FR4</b>   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h	27	MPa

Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   Glas   Glas   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   10 s   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	20	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   PPS   PPS   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	33	MPa
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   365 mm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	41	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	0,8	%
E-Modul <i>DMTA   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	7500	MPa
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	>90	
Glasübergangstemperatur <i>DMTA   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	179	°C
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26   TMA   Auswertung T: 30 °C - 80 °C   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	38	ppm/K
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26   TMA   Auswertung T: 130 °C - 150 °C   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	53	ppm/K
Schrumpf <i>DELO-Norm 13   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h</i>	1,6	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62   Schichtdicke: 4 mm   365 nm   150 mW/cm<sup>2</sup>   60 s   Plus   130 °C   5 min   Plus   bei ca. +23 °C   24 h   Art der Lagerung: Medien   Medium: Destilliertes Wasser   Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C   Dauer: 24 h</i>	0,08	Gew. %

### Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Die Aufheizzeit der Bauteile muss zur eigentlichen Aushärtungszeit addiert werden. Sie ist abhängig von Bauteilgröße und Art der Wärmezufuhr. Die angegebene Aushärtungstemperatur muss direkt am Klebstoff erreicht werden. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Kennwerte können bei reiner Lichthärtung, reiner Warmhärtung und bei Kombination von Licht- und Warmhärtung variieren. In Abhängigkeit der eingesetzten Klebstoffmenge entsteht exotherme

Reaktionswärme, die zu Überhitzung führen kann. In diesem Fall ist eine niedrigere Aushärtungstemperatur zu wählen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Die Aushärtung bis zur Endfestigkeit erfolgt innerhalb von 24 h bei Raumtemperatur. Licht- und Warmhärtungsmechanismus sind unabhängig voneinander einsetzbar. Hohe Temperaturen während oder nach der Aushärtung können zu einem Nachvernetzen im Klebstoff führen und dadurch die physikalischen Eigenschaften der Klebverbindung beeinflussen. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

## Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

## Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.DELO.de](http://www.DELO.de).

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

## Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

## KONTAKT

DELO DUALBOND OB786 | Stand 11.04.2024 07:20 | Seite 4 von 4

**DELO** Industrie Klebstoffe  
Unternehmenszentrale

► Deutschland · Windach/München ..... [www.DELO.de](http://www.DELO.de)

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

**DELO**